



ARMEERIMISVÕRK

60g/m² klaaskiud-armeerimisvõrku kasutatakse siseviimistlustöödel pinnapahtli tugevdamiseks. Polümeerdispersiooniga kaetud armeerimisvõrk aitab ära hoida mõrade tekkimise armeeritava viimistluspinnal.

Armeerimisvõrk	Kaal (g/m ²)	Võrgu silm (mm)	Rull (m ²)	Alusel (rl)
ETIX 106	60	2x3	50	60

EELISED

- Aitab ära hoida mõrade tekke armeeritava viimistluspinnal
- Leelisekindel
- Mitteveniv ja rebimiskindel

PAIGALDAMINE

Kandke pahtlisegu armeerimisvõrgu paani laiuselt viimistletavale pinnale, nii et segu paksus moodustaks umbes 2/3 lõplikust kihipaksusest. Suruge armeerimisvõrk sirgelt, ilma kortsudeta segu sisse. Võrgu silmadest läbi tulnud segu siluge laiali. Järgmised paanid paigaldage 10 cm ülekattega. Pahteldage armeerimisvõrk üle nii, et võrk oleks üleni seguga kaetud. Armeeritud kihi üldpaksus sõltub kasutatavast armeerimissegust.

MATERJAL

Polümeerdispersiooniga kaetud klaaskiud.

LADUSTAMINE

Ladustada püstises asendis, hoida kuivas ja niiskuse eest kaitstult.