



ARMEERIMISVÕRK

145g/m² klaaskiud-armeerimisvõrku kasutatakse sise- ja välisviimistlustöödel pinnapahtli ja krohvi tugevdamiseks. Polümeerdispersiooniga kaetud armeerimisvõrk aitab ära hoida mõrade tekkimise armeeritaval viimistluspinnal.

Armeerimisvõrk	Kaal (g/m ²)	Võrgu silm (mm)	Rull (m ²)	Alusel (rl)
ETIX 110	145	10x10	50	24

EELISED

- Aitab ära hoida mõrade tekke armeeritaval viimistluspinnal
- Leelisekindel
- Mitteveniv ja rebimiskindel

PAIGALDAMINE

Kandke pahtli-/krohvisegu armeerimisvõrgu paani laiuselt viimistletavale pinnale, nii et segu paksus moodustaks umbes 2/3 lõplikust kihipaksusest. Suruge armeerimisvõrk sirgelt, ilma kortsudeta segu sisse. Võrgu silmadest läbi tulnud segu siluge laiali. Järgmised paanid paigaldage 10 cm ülekattega. Pahteldage armeerimisvõrk üle nii, et võrk oleks üleni seguga kaetud. Viimistluskihi üldpaksus sõltub kasutatavast segust.

MATERJAL

Polümeerdispersiooniga kaetud klaaskiud.

LADUSTAMINE

Ladustada püstises asendis, hoida kuivas ja niiskuse eest kaitstult.