



ARMEERIMISVÖRK PREMIUM

Klaaskiud-armeerimisvõrku PREMIUM kasutatakse soojustusplaatide armeerimiseks fassaadisoojustussüsteemides (SILS, ETICS). Polümeerdispersiooniga kaetud armeerimisvõrk aitab ära hoida mõrade tekkimise armeeritava viimistluspinnal.

Armeerimisvõrk	Kaal (g/m ²)	Võrgu silm (mm)	Rull (m ²)	Alusel (rl)
ETIX 160	160	4x4	55	33
ETIX 160/10	160	4x4	11	125

EELISED

- Aitab ära hoida mõrade tekke armeeritava viimistluspinnal
- Suur vastupidavus mehaanilisele survele
- Leelisekindel
- Mitteveniv ja rebimiskindel
- Vastab ETAG-004 nõuetele ning on lubatud kasutada igas fassaadisoojustussüsteemis

PAIGALDAMINE

Kandke armeerimisseguga armeerimisvõrgu paani laiuselt soojustusplaatidele, nii et segu paksus moodustaks umbes 2/3 lõplikust kihipaksusest. Suruge armeerimisvõrk sirgelt, ilma kortsudeta segu sisse. Võrgu silmadest läbi tulnud segu siluge laiali. Järgmised paanid paigaldage 10 cm ülekattega. Pahteldage armeerimisvõrk üle nii, et võrk oleks üleni seguga kaetud. Armeeritud kihi üldpaksus sõltub kasutatavast armeerimissegust.

MATERJAL

Polümeerdispersiooniga kaetud klaaskiud

LADUSTAMINE

Ladustada püstises asendis, hoida kuivas ja niiskuse eest kaitstult.